

PROFIX

Бренд PROFIX задаёт стандарты на рынке ремонта лакокрасочных покрытий автомобилей

PROFIX

1K Lakier

S63

KAR-BON - Это базовая краска, которая обеспечивает высококачественные результаты цветовой обработки. Она предлагает универсальные эффекты, такие как металлики, перламутры и ксиралики для различных применений. Благодаря эффективному высыханию, легкому нанесению и доступной цене, краска обеспечивает впечатляющие результаты. Широкий ассортимент тонеров гарантирует точное согласование цветов и стабильные результаты, позволяя работать с широкой цветовой палитрой. Базовая краска **KAR-BON** - это профессиональный выбор для надёжных, высококачественных покрытий.



высокая
эффективность



короткое время
высыхания



простота
нанесения

***Замечания:**

- Перед применением краску следует тщательно перемешать..
- Отфильтровать с помощью сетчатого фильтра 125-190 мкм.
- Перед нанесением рекомендуется сделать пробу на тестовом листе.
- Хранить краску при комнатной температуре 18-25 C.



ВЯЗКОСТЬ РАСПЫЛЕНИЯ
10-12 сек. Проточная чашка DIN4 мм



РЕКОМЕНДОВАННЫЕ
РАЗМЕРЫ ФИЛЬТРА ДЛЯ
КРАСКИ
125-190 мкм



ЭФФЕКТИВНОСТЬ КРАСКИ
8-9 м2/л



ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ
1 слой - 5-10 мкм



МИНИМАЛЬНЫЙ СРОК
ХРАНЕНИЯ
36 месяцев



ЛОС
2004/42/we/IIIB(e)(840) <840



ПОДГОТОВКА ОСНОВЫ

После того, как соответствующее погрунтованное покрытие отшлифовано, очистить антисиликоновым средством для подготовки к нанесению краски



КОЭФФИЦИЕНТ СМЕШИВАНИЯ

2:1
100 частей краски **KAR-BON**
50 частей разбавителя
CP 048/ 055/ 078



**НАСТРОЙКА
КРАСКОПУЛЬТА**

Розмір сопла: 1,2-1,4 мм
Робочий тиск: HVLP/РР 1,8-2,0 бар



ПРИМЕНЕНИЕ

Сначала контрольный слой, потом два полных слоя. Для однтонных красок это конец процесса. Для красок с эффектом металлика, перламутра, ксиралика нужен дополнительный слой с пониженным давлением



**ВСЕЯ ИСПАРЕНИЯ
ПОСЛЕ НАНЕСЕНИЯ**

При 20 °C и относительной влажности воздуха 65% за 10-15 минут до нанесения лака