

PROFIX

Бренд PROFIX задає стандарти на ринку ремонту лакофарбових покриттів автомобілей

PROFIX

1K Lakier

S63

KAR-BON - це базова фарба, яка забезпечує високоякісні результати кольорової обробки. Вона пропонує універсальні ефекти, такі як металіки, перламутри та красраліки для різних застосувань. Завдяки ефективному висиханню, легкому нанесенню та доступній ціні, фарба забезпечує вражаючі результати. Широкий асортимент тонерів гарантує точне узгодження кольорів і стабільні результати, дозволяючи працювати з широкою кольоровою палітрою. Базова фарба **KAR-BON** - це професійний вибір для надійних, високоякісних покриттів.



висока
ефективність



короткий час
висихання



просте
застосування

***Зауваження:**

- Перед застосуванням фарбу слід ретельно перемішати.
- Відфільтрувати за допомогою сітчастого фільтра 125-190 мкм.
- Перед нанесенням рекомендується зробити викраску на тестовому аркуші.
- Зберігати фарбу при кімнатній температурі 18-25 °C



В'ЯЗКІСТЬ РОЗПИЛЕННЯ
10-12 сек. Проточна чашка DIN4 мм



РЕКОМЕНДОВАНІ
РОЗМІРИ ФІЛЬТРА ДЛЯ ФАРБИ
125-190 мкм



ЕФЕКТИВНІСТЬ ФАРБИ
8-9 м²/л



ТОВЩИНА СУХОЇ ПЛІВКИ
1 шар - 5-10 мкм



МІНІМАЛЬНИЙ ТЕРМІН
ЗБЕРІГАННЯ
36 місяців



ЛОС
2004/42/We/IIIB(e)(840) <840



ПІДГОТОВКА ОСНОВИ

Після того, як відповідне поґрунтоване покриття відшліфоване, очистити антисиликоновим засобом для підготовки до нанесення базової фарби



КОЕФІЦІЄНТ ЗМІШУВАННЯ

2:1
100 частин фарби KAR-BON
50 частин розріджувача
CP 048/ 055/ 078



**НАЛАШТУВАННЯ
ФАРБОПУЛЬТА**

Розмір сопла: 1,2-1,4 мм
Робочий тиск: HVLP/РР 1,8-2,0 бар



ЗАСТОСУВАННЯ

Спочатку контрольний шар, потім два повних шарів. Для однотонних фарб це кінець процесу. Для фарб з ефектом металік, перламутр, ксиралік потрібно додатковий шар зі зниженим тиском



**ЧАС ВИПАРОВУВАННЯ
ПІСЛЯ НАНЕСЕННЯ**

При 20 °C і відносній вологості повітря 65% за 10-15 хвилин до нанесення лаку